JP3062489

Publication Title:

FAR INFRARED HEATING DEVICE

Abstract:

PURPOSE:To shorten temperature increasing time by constituting a far infrared generating source and a hot air generating source by a porous ceramic sintered body.

CONSTITUTION:A far infrared generating source 1 is formed of porous silicon carbide sintered body as a porous ceramic sintered body formed into a plate, and terminal parts 1A, 1A formed on its both ends are held by a casing through holders 2, 2, having electric insulating function and heat insulating function. Each of the terminal parts 1A, 1A is electrically connected to a power source input terminal (not shown), whereby the far infrared generating source 1 is installed to an electrifying circuit (not shown). The casing 3 has its flat surface largely opened, and a reflector 4 for reflecting far infrared rays frontward is disposed between the back surface of the far infrared generating source 1 and the casing 3. An air hole 3A is formed in the rear center of the casing 3. By operating a blower 5, air is sent from the air hole 3A into the casing 3 as shown by an arrow X1 to blow hot air toward the front of the far infrared generating source 1.

Data supplied from the esp@cenet database - http://ep.espacenet.com

This Patent PDF Generated by Patent Fetcher(TM), a service of Stroke of Color, Inc.

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-62489

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)3月18日

H 05 B 3/14

B 7719-3K

審査請求 有 請求項の数 2 (全4頁)

②特 頭 平1-197482

②出 願 平1(1989)7月28日

@発明者 衣笠 比佐志 兵庫県宝塚市中筋9-3-1-206

⑪出 願 人 日本ビラー工業株式会 大阪府大阪市淀川区野中南2丁目11番48号

社

⑫代 理 人 弁理士 鈴江 孝一 外1名

明細鸖

1. 発明の名称

迫赤外線加熱装鼠

2.特許請求の範囲

(1) 多孔質セラミックス焼結体を遮赤外線および熱風発生顔として通電回路に装備したことを特徴とする遮赤外線加熱装留。

(2) 多孔質セラミックス焼結体は、多孔質炭化ケイ素焼粘体であることを特徴とする請求項(1) 記載の逸赤外線加熱装置。

3 . 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、例えば吸刃や乾燥などに使用される 遠赤外線加熱装置に関する。

[従来の技術]

従来より、吸刃や乾燥などに遠赤外線加熱装置を使用することはよく知られており、遠赤外線加熱装置の遠赤外線発生剤としてアルミナやガラス などのセラミックスが多川されている。

ところで、この種セラミックスによってなる途

赤外線発生額としては、例えば第3図に示すように、管状のセラミックスAに金属線(ニクロ無線のでは、の金属線Bへの通電加熱に、で管状のセラミックスAを加熱して、そのであるようにしたものが知らに示すように、中実または中空棒状によってがいってラミックスAへの直接通電によってが知られている。

[発明が解決しようとする課題]

しかし、前記第3図に示す逸赤外線発生気では、金属線Bへの通電加熱によって管状のめることのの通電加熱方式であるため、ストのの通電開始から、管状のセラミックの最高を逸赤外線の最も多く放射する温度的といい。しないであるとはない。した初期の立上り温度特性が悪い。したのとのはない。とないたのであり、管状のセラミックスAの加熱のたのであり、管状のセラミックスAの加熱のたのであり、管状のセラミックスAの加熱のたのであり、管状のセラミックスAの加熱のたのであり、管状のセラミックスAの加熱のたのであり、管状のセラミックスAの加熱のたのであり、管状のセラミックスAの加熱のた

めに要する熱エネルギーは、金属級Bの発熱エネルギーの振く一部であって、エネルギーロスが多く、大部分は付近の部材や空気の加熱に費やされるため、熱エネルギーの有効利用率が低い。

さらに、遠赤外線発生額として使用されている 管状のセラミックスAは、気孔率が低く(約1% 以下)、比表面積も非常に小さいため、遠赤外線 の放射率が低い。即ち、加熱または乾燥効果が小 さい等の問題点を有している。

(副射熱) 発生源として通電回路に装飾したものであり、特に、多孔質セラミックス焼結体は、多孔質皮を好適とするものである。 [作用]

本発明によれば、多孔質セラミックス焼結体へ の直接通電によって遠赤外線を放射させることが できる。

また、気孔率が高く、比表面積が大きい多孔質セラミックスを追赤外線発生額としているので、追赤外線の放射効率が高くなる。

さらに、遠赤外線発生額付近の加熱された空気を、 熱風発生額として強制的に吹出させるために、 然回を開始すると、 ポーラスな遠赤外線発生 額の内部にも通気される。 そのために、 遠赤外線 外の の 類の 調度を低下される 熱 交換 作用に よか の は 気が 高温化される から、 高温を 放い で クリーンな 熱風を 放出できる。

他方、前述の管状のセラミックスAまたはセラミックスAに送風し、逸赤外線発生額付近の加熱された空気を熱風として強制的に吹出させて、加熱、乾燥効果を向上させようとする手段が提案されている。

しかし、管状のセラミックスAおよび第4図のセラミックスAの両者は、気孔率が低く通気性を有していないため、前述の送風が両セラミックスAの表面に対してのみ吹付けられることになる。したがって、いたずらに関セラミックスAの表面温度を低下させて、供給電力に対する遠赤外線放射率を低級させる問題点が生じることになる。

本発明はこのような事情に鑑みなされたもので、初期の立上り温度特性が改善され、エネルギーロスが抑えられるとともに、遠赤外線の放射効率が高められて、加熱または乾燥効果の向上を実現できる遠赤外線加熱装置の提供を目的とする。 [認題を解決するための手段]

前記目的を達成するために、本発明は、多孔質 セラミックス焼結体を逸赤外線発生額および熟風

[実施例]

以下、木考案の実施例を図面に基づいて説明する。

ケーシング3は、その前面を大きく開放して、 遠赤外線発生額1の発熱部を露出させており、遠 赤外線発生額1の背面とケーシング3の間に遠赤 外線を前方に反射させる反射板4が配置されてい る。また、ケーシング3の後部中央に通気口3A が形成され、送風機5を延転することによって、 通気ロ3Aからケーシング3内に矢甲X1で示す ように空気が送り込まれ、遠赤外線発生数1の前 無風を 力に吹山るように構成されている。

遠赤外線発生類1を構成している多孔質皮化ケイ素焼結体の物理的特性を下記表1のIの欄で示す。

表 1

	I	II
比抵抗	0.1~0.2 Q • cm	0.1 Ω • c∎
かさ比重	1.6~1.8	2.5
気 孔 率	40~50%	23 %
比衷面積	1.5 m ² /g	0.2m2/g
強度	5~ 10kg/mm ²	5kg/mm ²
热伝導率	20 ~ 30 KCa L /mbr*O	12~16 KCa 2 /mhr℃
热膨强係数	4×10-6	4.5×10-6

前記構成において、迫赤外線発生額1を構成している多孔質皮化ケイ素焼結体への直接通電方式によって、矢印×2で示すように、遠赤外線を放

しかも、遠赤外線発生額1の内部を通る過程で熱交換がなされるから、高温の熱風を放出して、加熱または乾燥効果を上げることができる。さらに、空気が遠赤外線発生額1の内部を通る過程で、空気に含まれている遮芥などの有機物が燃焼されるので、目詰まりが起らない上、クリーンな熱風を放出する浄化作用が発揮され、室内を清浄化できる。

なお、前記実施例では板状に成形した多孔質 世化ケイ素焼結体で遠赤外線発生額 1 を構成して説明しているが、第2図に示すように、管状の多孔質 皮化ケイ素焼結体によって遠赤外線発生額 1 を構成してもよい。なお、この第2図において、前記第1図と同一もしくは相当部分に同一符号を付しているので、詳しい説明は省略する。

また、本発明者が鋭意研究した比較例として追 赤外線発生数1を、前配表1のⅡ欄で示す物理的 特性を有するポーラスな再結晶質セラミックスに よって構成しても、加熱は可能であるが気孔率は 23%程度と小さく不十分であり、比衷面積も小 射させることができるので、通電開始から遠赤外線発生数1を遠赤外線の最も多く放射する温度領域まで昇温させる時間の短縮を図ることができる。そのために、初期の立上り温度特性が改善されるとともに、従来の間接加熱方式と比較してエネルギーロスが抑へられるので、熱効率の向上を実現できる。

多孔質 炭化ケイ 変焼 結体は、前記 表 1 の 1 個で明らかなように、気孔率が高く、比表面 積が大きいため、矢印 X 2 で示す 遠赤外線の 放射 効率がきわめて高い。したがって加熱または乾燥効果が大幅に向上する。

さいため逸赤外線の放射効率も木発明と比較して 小さいものである。

[発明の効果]

以上説明したように、木発明によれば、多孔質セラミックス焼箱体で逸赤外線発生類および熱発生類を協成しているので、直接通電によって追赤外線を放射させることができる。そのために、通電開始から逸赤外線を登立ま外線の最近の金を図ることができ、初期の立上り温度特性が改きされるとともに、従来の間接加熱方式と比較してまれたギーロスが抑へられるので、熱効率の向上を実現できる。

また、気孔率が高く、比衷面積が大きい多孔質 関化ケイ素焼結体を遠赤外線発生類としているの で、遠赤外線の放射効率がきわめて高くなる。し たがって、加熱または乾燥効果が大幅に向上する。

さらに、逸赤外線発生類付近の加熱された空気 を熱風として強調的に吹き出させるために送風す ると、ポーラスな遠赤外線発生類の内部にも通気されるので、熱風発生類としての機能を発揮るよう。 遠赤外線発生類のみを低下させる発生類のみを低下させる。 なく、通気の過程でなされる熱交換作用に対象ない。 ができないのは、さらに空気に含まれるの には、ないのは、ないできないののは、ないできないできない。 のとができながったいできないののは のとないののの単な説明

第1図および第2図は本発明の実施例を示し、 第1図は第1実施例の概略縦断側面図、第2図は 他の実施例の部分断面図、第3図は従来例の概略 説明図、第4図は他の従来例の概略説明図である。

1 … 遠赤外線発生額

特 許 山 願 人 日本ピラー工業株式会社代理人 弁理士 鈴 江 孝 一

